

The background of the entire page is a detailed, light-colored wood grain texture, likely oak, with prominent vertical lines and occasional knot patterns.

FINISHES

—

**PR
OF**



FINISHES

—

**PR
OF**

FINISHES

panels	<u>04</u>
stones	<u>16</u>
glasses	<u>21</u>
metals	<u>27</u>
leathers	<u>32</u>
fabrics	<u>36</u>
terracotta	<u>46</u>

IT

sp: 8 - 18 - 28 - *40 mm (*solo bianco,nero) L. max: 3650 mm

Descrizione: realizzato con pannelli in fibre legnose costituiti da particelle di differente granulometria, pressate con resine e rivestite con carta impregnata di resine melaminiche con finitura specifica. I bordi perimetrali sono in ABS dello spessore di 1.0 mm in tinta con il pannello.

Abrasion: UNI 9115 tinte unite: livello prova 5; legni: livello prova 3
Resistenza al graffio: UNI 9428 bianco e nero: livello di prova 4; grigio e legni: livello prova 3
Solidità alla luce: UNI 15187 livello di prova 4
Emissione di formaldeide: pannelli conformi ai limiti di emissione previsti dal CARB ATCM Phase II e dal U.S. EPA TSCA Title VI
Resistenza al fuoco: UNI 9177 classe 2
Manutenzione: pulire delicatamente con un panno umido non abrasivo con detergenti neutri e/o acqua ed asciugare con cura.
Evitare: acetoni, diluenti, solventi, prodotti alcalini, sbiancanti, sostanze abrasive o detersivi in polvere.

EN

th: 8 - 18 - 28 - *40 mm (*only black, white) L. max: 3650 mm
--

Description: made with wooden fiber panels made up of particles of different size, pressed with resins and impregnated paper coated with melamine resins with specific finish. The perimetrical edges are in 1.0 ABS thickness to match the panel.

Abrasion: UNI 9115 solid color: test level 5; wood: test level 3
Scratch resistance: UNI 9428 white and black: test level 4; grey and wood: test level 3
Lightfastness: UNI 15187 test level 4
Formaldehyde emission: panels complying with the emission limits set by CARB ATCM Phase II and U.S. EPA TSCA Title VI
Fire resistance: UNI 9177 test level 2
Maintenance: wipe gently with a non abrasive damp cloth with neutral detergent and / or water and dry carefully.
Avoid: acetone, paint thinner, abrasive creams or powder detergents.

FR

ép: 8 - 18 - 28 - *40 mm (*seul noir, blanc) L. max: 3650 mm

Description: réalisé avec des panneaux en fibres de bois composés de particules de granulométrie variée, pressées avec des résines, et avec un revêtement de papier imprégné de résines mélaminées avec une finition spécifique. Les bords du pourtour sont en ABS, 1,0 mm d'épaisseur, même couleur que le panneau.

Abrasion: UNI 9115 pour teinte unie: test niveau 5 pour bois: test niveau 3
Résistance aux rayures: UNI 9428 pour noir et blanc: test niveau 4; pour gris et bois: test niveau 3
Résistance à la lumière: UNI 15187 test niveau 4
Émission de formaldéhyde: panneaux conformes aux limites d'émission fixées par CARB ATCM Phase II et U.S. Titre VI de l'EPA TSCA
Résistance au feu: UNI 9177 classe 2
Entretien: nettoyer délicatement avec un chiffon humide non abrasif et des détergents neutres et/ou de l'eau, puis sécher soigneusement.
À éviter: acétones, diluants, solvants, produits alcalins, produits blanchissants, substances abrasives ou détergents en poudre.

ME - Melaminico / Melamine / Mèlaminé



IT

sp: 8 - 19 mm L. max: 2750 mm
--

Descrizione: realizzato con pannelli in fibre legnose costituiti da particelle di differente granulometria, pressate con resine e rivestite con carta impregnata di resine melaminiche con finitura specifica. I bordi perimetrali sono in ABS dello spessore di 1.0 mm in tinta con il pannello.

Abrasion: UNI 9115 livello di prova 5
Resistenza al graffio: UNI 9428 livello di prova 4
Solidità alla luce: UNI 15187 livello di prova 4
Emissione di formaldeide: EN 120 classe E1
Resistenza al fuoco: UNI 9177 classe 2
Manutenzione: pulire delicatamente con un panno umido non abrasivo con detergenti neutri e/o acqua ed asciugare con cura.
Evitare: acetoni, diluenti, solventi, prodotti alcalini, sbiancanti, sostanze abrasive o detersivi in polvere.

EN

th: 8 - 19 mm L. max: 2750 mm
--

Description: made with wooden fiber panels made up of particles of different size, pressed with resins and paper impregnated coated with melamine resins with specific completion. The perimetrical edges are in 1.0 ABS thickness to match the panel.

Abrasion: UNI 9115 test level 5
Scratch resistance: UNI 9428 test level 4
Lightfastness: UNI 15187 test level 4
Formaldehyde emission: EN 120 test level E1
Fire resistance: UNI 9177 test level 2
Maintenance: wipe gently with a non abrasive damp cloth with neutral detergent and / or water and dry carefully.
Avoid: acetone, paint thinner, abrasive creams or powder detergents.


FR

ép: 8 - 19 mm L. max: 2750 mm
--

Description: réalisé avec des panneaux en fibres de bois composés de particules de granulométrie variée, pressées avec des résines, et avec un revêtement de papier imprégné de résines mélaminées avec une finition spécifique. Les bords du pourtour sont en ABS, 1,0 mm d'épaisseur, même couleur que le panneau.

Abrasion: UNI 9115 test niveau 5
Résistance aux rayures: UNI 9428 test niveau 4
Résistance à la lumière: UNI 15187 test niveau 4
Emission de formaldéhyde: EN 9177 test niveau E1
Résistance au feu: UNI 9177 classe 2
Entretien: nettoyer délicatement avec un chiffon humide non abrasif et des détergents neutres et/ou de l'eau, puis sécher soigneusement.
À éviter: acétones, diluants, solvants, produits blanchissants, substances abrasives ou détergents en poudre.

MC - Colore Melaminico / Melamine color / Couleur mélaminé



IT

sp: 8 - 18 - 28 - 40 mm L. max: 3650 mm
--

Descrizione: realizzato con pannelli in fibre legnose costituiti da particelle di differente granulometria, pressate con resine e rivestite con carta impregnata di resine melaminiche. I bordi perimetrali sono in ABS dello spessore di 1.0 mm. Il pannello subisce un primo processo di laccatura a solvente con vernice poliuretanica finitura opaca e successivamente un secondo processo di laccatura a solvente con finitura trasparente 2 gloss antigraffio. Il colore del laccato subisce nel tempo alcune variazioni; leggere differenze di tonalità tra laccati dello stesso colore sono da considerarsi normali.

Emissione di formaldeide (laccatura su pannelli): pannelli conformi ai limiti di emissione previsti dal CARB ATCM Phase II e dal U.S. EPA TSCA Title VI
Resistenza al fuoco (laccatura su pannelli): UNI 9177 classe 2
Manutenzione: pulire delicatamente con un panno umido non abrasivo con detergenti neutri e/o acqua ed asciugare con cura.
Evitare: acetoni, diluenti, solventi, prodotti alcalini, sbiancanti, sostanze abrasive o detersivi in polvere.

EN

th: 8 - 18 - 28 - 40 mm L. max: 3650 mm
--

Description: made with panels in wooden fiber constituted by particles of different granulometry, pressed with resins and coated with paper impregnated with melamine resins. The perimetrical edges are in 1.0 ABS thickness. The panel undergoes an initial solvent lacquering process with a matt finish polyurethane varnish, followed by a second an additional solvent lacquering process with a 2 gloss scratch-resistant transparent finish. The colour of the lacquer hanges over time; slight differences in tone between lacquers of the same colour are to be considered normal.

Formaldehyde emission (lacquering on panels): panels complying with the emission limits set by CARB ATCM Phase II and U.S. EPA TSCA Title VI
Fire resistance (lacquering on panels): UNI 9177 test level 2
Maintenance: wipe gently with a non abrasive damp cloth with neutral detergent and / or water and dry carefully.
Avoid: acetone, paint thinner, abrasive creams or powder detergents.











FR

ép: 8 - 18 - 28 - 40 mm L. max: 3650 mm
--

Description: réalisé avec des panneaux en fibres de bois composés de particules de granulométrie variée, pressées avec des résines, et avec un revêtement de papier imprégné de résines mélaminées. Les bords du pourtour sont en ABS, 1,0 mm d'épaisseur. Le panneau est soumis un premier processus de laquage au solvant avec un vernis polyuréthane à finition mate, puis un second processus de laquage au solvant avec une finition transparente résistante aux rayures de 2 brillances. La couleur de la laque varie dans le temps; de légères différences de teinte entre des laques de même couleur sont à considérer comme normales.

Émission de formaldéhyde (laquage sur panneaux): panneaux conformes aux limites d'émission fixées par CARB ATCM Phase II et U.S. Titre VI de l'EPA TSCA
Résistance au feu (laquage sur panneaux): UNI 9177 classe 2
Entretien: nettoyer délicatement avec un chiffon humide non abrasif et des détergents neutres et/ou de l'eau, puis sécher soigneusement.
À éviter: acétones, diluants, solvants, produits alcalins, produits blanchissants, substances abrasives ou détergents en poudre.

LA - Laccato opaco antigraffio / Scratch-resistant matt lacquered / Laqué mat résistant aux rayures

				
D9016M bianco neve snow white blanche neige	D9010M bianco white blanc			
				
D1500M grigio chiaro light grey gris clair	D4500M grigio perla pearl grey gris perle	D7030M grigio Londra London grey gris Londres	D7500M basalto basalt basalte	D9005M nero black noir
				
D3005M beige beige beige	D7048M castoro beaver castor	D6005M tabacco tobacco tabac	D7502M cacao cocoa cacao	

IT

sp: 8 - 18 - 28 - 40 mm L. max: 3650 mm
--

Descrizione: realizzato con pannelli in fibre legnose costituiti da particelle di differente granulometria, pressate con resine e rivestite con carta impregnata di resine melaminiche. I bordi perimetrali sono in ABS dello spessore di 1.0 mm. Il pannello subisce un primo processo di laccatura a solvente con vernice poliuretanica finitura opaca e successivamente un secondo processo di laccatura a solvente con finitura trasparente 2 gloss antigraffio. Il colore del laccato subisce nel tempo alcune variazioni; leggere differenze di tonalità tra laccati dello stesso colore sono da considerarsi normali.

Emissione di formaldeide (laccatura su pannelli): pannelli conformi ai limiti di emissione previsti dal CARB ATCM Phase II e dal U.S. EPA TSCA Title VI
Resistenza al fuoco (laccatura su pannelli): UNI 9177 classe 2
Manutenzione: pulire delicatamente con un panno umido non abrasivo con detergenti neutri e/o acqua ed asciugare con cura.
Evitare: acetoni, diluenti, solventi, prodotti alcalini, sbiancanti, sostanze abrasive o detersivi in polvere.

EN

th: 8 - 18 - 28 - 40 mm L. max: 3650 mm
--

Description: made with panels in wooden fiber constituted by particles of different granulometry, pressed with resins and coated with paper impregnated with melamine resins. The perimetrical edges are in 1.0 ABS thickness. The panel undergoes an initial solvent lacquering process with a matt finish polyurethane varnish, followed by a second an additional solvent lacquering process with a 2 gloss scratch-resistant transparent finish. The colour of the lacquer hanges over time; slight differences in tone between lacquers of the same colour are to be considered normal.

Formaldehyde emission (lacquering on panels): panels complying with the emission limits set by CARB ATCM Phase II and U.S. EPA TSCA Title VI
Fire resistance (lacquering on panels): UNI 9177 test level 2
Maintenance: wipe gently with a non abrasive damp cloth with neutral detergent and / or water and dry carefully.
Avoid: acetone, paint thinner, abrasive creams or powder detergents.













FR

ép: 8 - 18 - 28 - 40 mm L. max: 3650 mm
--

Description: réalisé avec des panneaux en fibres de bois composés de particules de granulométrie variée, pressées avec des résines, et avec un revêtement de papier imprégné de résines mélaminées. Les bords du pourtour sont en ABS, 1,0 mm d'épaisseur. Le panneau est soumis un premier processus de laquage au solvant avec un vernis polyuréthane à finition mate, puis un second processus de laquage au solvant avec une finition transparente résistante aux rayures de 2 brillances. La couleur de la laque varie dans le temps; de légères différences de teinte entre des laques de même couleur sont à considérer comme normales.

Émission de formaldéhyde (laquage sur panneaux): panneaux conformes aux limites d'émission fixées par CARB ATCM Phase II et U.S. Titre VI de l'EPA TSCA
Résistance au feu (laquage sur panneaux): UNI 9177 classe 2
Entretien: nettoyer délicatement avec un chiffon humide non abrasif et des détergents neutres et/ou de l'eau, puis sécher soigneusement.
À éviter: acétones, diluants, solvants, produits alcalins, produits blanchissants, substances abrasives ou détergents en poudre.

LA - Laccato opaco antigraffio / Scratch-resistant matt lacquered / Laqué mat résistant aux rayures

				
D5020M petrolio petroleum pétrole	D6020M blue sea blue sea bleue mer	D5011M blu scuro dark blue bleu foncé		
				
D0039M senape mustard moutarde	D4050M verde pistacchio pistachio green vert pistache	D6010M verde oliva olive green vert olive	D7010M verde bosco forest green vert forêt	
				
D4020M desert rose desert rose desert rose	D3004M rosso rubino ruby red rouge rubis	D2070M rosso oriente orient red rouge orient	D3040M terra ground terre	D3012M rame copper cuivre

IT

sp: 18 - 27 mm L. max: 3650 mm

Descrizione: realizzato con pannelli in fibre legnose costituiti da particelle di differente granulometria, pressate con resine e rivestite con lastre di FENIX NTM, dello spessore di 0.9 mm. Il FENIX NTM è ottenuto tramite l’ausilio di nanotecnologie e si distingue per particolari caratteristiche quali: alta resistenza al graffio e al calore, anti impronta, morbidezza al tatto, bassa riflessione della luce, riparabilità termica dei micrograffi, alta attività di abbattimento della carica batterica. I bordi perimetrali sono in ABS dello spessore di 1.0 mm in tinta con il pannello.

Usura superficiale: EN 438-2:2016 par. 12 giri 200
Resistenza al graffio: EN 438-2:2016 par. 30 valutazione visiva classe 5
Solidità alla luce: UNI 15187 livello di prova 4
Emissione di formaldeide: pannelli conformi ai limiti di emissione previsti dal CARB ATCM Phase II e dal U.S. EPA TSCA Title VI
Resistenza al fuoco: UNI 9177 classe 2
Manutenzione: pulire delicatamente con un panno umido non abrasivo con acqua tiepida o con un detergente delicato.
Evitare: sostanze abrasive, acidi, prodotti alcalini, sbiancanti o ad elevato contenuto di cloro, perossido di idrogeno in concentrazione inferiore al 3% deve essere accuratamente risciacquato, prodotti per la lucidatura dei mobili e/o a base di cera.

EN

th: 18 - 27 mm L. max: 3650 mm

Description: made with panels in wooden fiber constituted by particles of different granulometry, pressed with resins and acrylic sheets covered with FENIX NTM sheets with a thickness of 0.9 mm. FENIX NTM is realized through the use of nanotechnology and it is characterized by: high resistance to scratches, to heat and anti-fingerprint, soft touchness, low light reflectivity, thermal healing of superficial microscratches, enhanced anti-bacterial properties. The perimetrical edges are in 1.0 mm ABS thickness the same color as the panel.

Superficial wear: EN 438-2:2016 par. 12 rounds 200
Scratch resistance: EN 438-2:2016 par. 30 visual evaluation test level 5
Lightfastness: UNI 15187 test level 4
Formaldehyde emission: panels complying with the emission limits set by CARB ATCM Phase II and U.S. EPA TSCA Title VI
Fire resistance: UNI 9177 test level 2
Maintenance: wipe gently with a non-abrasive damp cloth with warm water or a mild detergent.
Avoid: abrasive substances, strongly acidic or alkaline products, hydrogen peroxide at concentrations lower than 3% should be carefully rinsed of, furniture polishes or wax-based cleaners in general.

FR


ép: 18 - 27 mm L. max: 3650 mm

Description: réalisé avec des panneaux en fibres de bois composés de particules de granulométrie variée, pressées avec des résines, et avec un revêtement plaqué de feuilles de FENIX NTM de 0,9 mm d’épaisseur. Le FENIX NTM s’obtient au moyen des nanotechnologies, et il se distingue grâce à ses caractéristiques particulières, telles que : résistance élevée aux rayures et à la chaleur, anti-traces, doux au toucher, faibles reflets lumineux, réparabilité thermique des micro rayures, forte réduction de la teneur bactérienne. Les bords du pourtour sont en ABS, 1,0 mm d’épaisseur, même couleur que le panneau.

Usure de surface: EN 438-2:2016 par. 12 tours 200
Résistance aux rayures: EN 438-2:2016 par. 30 évaluation visuelle classe 5
Résistance à la lumière: UNI 15187 test niveau 4
Emission de formaldéhyde: panneaux conformes aux limites d’émission fixées par CARB ATCM Phase II et U.S. Titre VI de l'EPA TSCA
Résistance au feu: UNI 9177 classe 2
Entretien: nettoyer délicatement avec un chiffon humide non abrasif et de l’eau tiède, ou avec un détergent délicat.
À éviter: substances abrasives, acides, produits alcalins, produits blanchissants ou à teneur élevée en chlore, peroxyde d’hydrogène d’une concentration inférieure à 3% doit être soigneusement rincé, produits pour nettoyer les meubles et/ou à base de cire.



FX - Fenix NTM®/ Fenix NTM®/ Fenix NTM®



IT

sp: 19 - 29 mm L. max: 2750 mm

Descrizione: realizzato con pannelli in fibre legnose costituiti da particelle di differente granulometria, pressate con resine e rivestite con tranciato precomposto di legno dello spessore di 0.6 mm. I bordi perimetrali sono in precomposto di legno dello spessore di 1.0 mm in tinta con il pannello. Nella versione opaca (IM1-IM3) viene applicato un fondo acrilico levigato e spazzolato con finitura poro semiaperto e verniciato a solvente con finitura a base poliuretanica trasparente opaca 5 gloss antigraffio. Nella versione lucida (IM5) viene applicato un fondo in poliestere levigato e verniciato a solvente con finitura a base poliuretanica trasparente lucida 100 gloss.

Il legno impiallacciato può subire nel tempo variazioni di colore dovute alla luce e all'invecchiamento del legno stesso. Non è possibile garantire, in caso di completamento, uniformità di venatura e colore.

Abrasion: UNI EN 14354: 2005 giri > 7.100
Emissione di formaldeide: pannelli conformi ai limiti di emissione previsti dal CARB ATCM Phase II e dal U.S. EPA TSCA Title VI
Resistenza al fuoco: UNI 9177 classe 2
Manutenzione: pulire delicatamente con un panno umido non abrasivo con detergenti neutri e/o acqua ed asciugare con cura.
Evitare: acetoni, diluenti, solventi, prodotti alcalini, sbiancanti, sostanze abrasive o detersivi in polvere

EN

th: 19 - 29 mm L. max: 2750 mm

Description: made with panels in wooden fiber constituted by particles of different granulometry, pressed with resins and acrylic sheets covered with precomposed sliced wood with a thickness of 0.6 mm. The perimetrical edges are in 1.0 mm precomposed wood thickness the same color as the panel. In the opaque version (IM1-IM3) it is applied a polished and brushed acrylic primer with a semi-open pore finish and a solvent varnish finish with a transparent anti-scratch 5 gloss polyurethane base finish. In the glossy version (IM5) it is applied a smooth, solvent-coated polyester primer with a 100 gloss transparent gloss polyurethane finish. Veneered wood can undergo color variations due to light and aging of the wood itself over time. In the case of further additional order, it is not possible to guarantee uniform grain and color.

Abrasion: UNI EN 14354: 2005 rounds > 7.100
Formaldehyde emission: panels complying with the emission limits set by CARB ATCM Phase II and U.S. EPA TSCA Title VI
Fire resistance: UNI 9177 test level 2
Maintenance: wipe gently with a non abrasive damp cloth with neutral detergent and / or water and dry carefully.
Avoid: acetone, paint thinner, abrasive creams or powder detergents.

FR

ép: 19 - 29 mm L. max: 2750 mm

Description: réalisé avec des panneaux en fibres de bois composés de particules de granulométrie variée, pressées avec des résines, et avec un revêtement en placage en bois tranché préfabriqué de 0,6 mm d'épaisseur. Les bords du pourtour sont en bois préfabriqué de 1,0 mm d'épaisseur, même couleur que le panneau. Pour la version mate (IM1-IM3), on applique: un fond à l'acrylique, poncé et brossé, une finition à pores semi-ouverts, un vernis à solvant avec finition à base polyuréthanique transparente mate 5 gloss, anti-rayures. Pour la version brillante (IM5), on applique: un fond en polyester, poncé, verni avec une peinture à solvant avec finition à base polyuréthanique transparente brillante 100 gloss.

Les couleurs du bois plaqué peuvent varier dans le temps à cause de la lumière du soleil et du bois qui vieillit. Au terme du processus, l'uniformité des veinures et des couleurs ne peut être garantie.

Abrasion: UNI EN 14354: 2005 tours > 7.100
Emission de formaldéhyde: panneaux conformes aux limites d'émission fixées par CARB ATCM Phase II et U.S. Titre VI de l'EPA TSCA
Résistance au feu: UNI 9177 classe 2
Entretien: nettoyer délicatement avec un chiffon humide non abrasif et des détergents neutres et/ou de l'eau, puis sécher soigneusement.
À éviter: acétones, diluants, solvants, produits alcalins, produits blanchissants, substances abrasives ou détergents en poudre.

IM - Impiallacciato legno / Wood veneer / Plaqué bois

CAT. IM 1			
	V44M noce Canaletto walnut Canaletto noyer Canaletto	V50M rovere termotrattato thermotreated oak chêne traité thermiquement	V48M rovere termotrattato thermotreated oak chêne traité thermiquement
CAT. IM 3			
	V71M rovere natural natural oak chêne naturel	V17M noce Canaletto 2 walnut Canaletto 2 noyer Canaletto 2	
CAT. IM 5			V48P ebano Makassar lucido 100 gloss ebony Makassar 100 gloss polish ébène Makassar 100 brillant

IT

sp: 20 mm L. max: 2500 mm
--

Descrizione: realizzato in lastre di marmo naturale con finitura lucida e trattamento antimacchia idrorepellente. Prof utilizza marmi naturali, lavorati secondo un metodo artigianale con tecnologie di ultima generazione e lucidati con cere naturali volte a rispettare la natura stessa del materiale. I difetti visibili sono da considerarsi esclusività del materiale stesso.

Manutenzione: pulire delicatamente con un panno morbido con acqua tiepida e / o detersivi neutri ed asciugare con cura.
Evitare: sostanze acide tipo aceto, limone, the, caffè, ecc. che possono corrodere la superficie del marmo e penetrare nei pori del materiale formando macchie opache. Nessun prodotto è in grado di evitare che questo avvenga. E' bene evitare inoltre: detersivi abrasivi, gli anticalcare, la candeggina, liquidi acidi ed essendo un materiale poroso non impermeabile non presenta una particolare resistenza alle macchie.

EN

th: 20 mm L. max: 2500 mm
--

Description: made with natural-marble slabs with glossy finish and water repellent stain treatment. Prof uses natural marbles, processed according to a traditional method using the latest technology and polished with natural waxes to respect the nature of the material. Visible defects are to be considered exclusivity of the material itself.

Maintenance: wipe gently with a damp cloth with warm water and / or neutral detergents and and dry carefully.
Avoid: acidic substances such as vinegar, lemon, tea, coffee, etc. which can corrode the surface of the marble and penetrate into the pores of the material creating opaque spots. No product is able to prevent this from happening. Also, it is good to avoid abrasive detergents, anti-limestone, bleach, acidic liquids and being a porous-no waterproof material it doesn't show a particular stain resistance.

FR

ép: 20 mm L. max: 2500 mm
--

Description: réalisé en plaques de marbre naturel, finition brillante, traitements antitaches et hydrofuge. L'entreprise Prof utilise du marbre naturel, travaillé selon une méthode artisanale et des technologies de dernière génération, poli avec des cires naturelles qui respectent l'essence du matériau. Les défauts visibles doivent être considérés comme une exclusivité du matériau.

Entretien: nettoyer délicatement avec un chiffon doux imbibé d'eau tiède et/ou de détergents neutres, puis sécher soigneusement.
À éviter: substances acides comme le vinaigre, le citron, le thé, le café, etc. qui risquent de corroder la surface du marbre, et de pénétrer dans ses pores en formant des taches opaques. Il n'existe aucun produit capable d'éviter cela. Il faut donc éviter aussi les détergents abrasifs, les produits anticalcaire, l'eau de Javel, les liquides acides ; vu que le matériau est poreux et non étanche, sa résistance aux taches est très faible.

MR - Marmo / Marble / Marbre


CAT.
MR 1



S01P | bianco Carrara
white Carrara
blanc Carrara



S03P | Verde Guatemala
Green Guatemala
Vert Guatemala




S05P | Emperador dark
Emperador dark
Emperador dark



S07P | nero Marquina
black Marquina
noir Marquina

CAT.
MR 2




S21P | Rosso Lepanto
Red Lepanto
Rouge Lepanto



S23P | Sahara noir
Sahara noir
Sahara noir

CAT.
MR 3



S31P | Calacatta
Calacatta
Calacatta

IT

sp: 4 - 8 mm L. max: 3000 mm

Descrizione: realizzato con vetro stampato brillante o anti touch. I colori sono inalterabili nel tempo perchè applicati sulla superficie interna del vetro, al sicuro da macchie, polvere e umidità.

Manutenzione: pulire con detersivi per vetri. In presenza di macchie da calcare, usare detersivi contenenti acido acetico, acido citrico. Per le macchie più leggere utilizzare acqua tiepida con una soluzione di detersivo liquido neutro.

EN

th: 4 - 8 mm L. max: 3000 mm

Description: made with printed brilliant or anti touch glass. The colors are unalterable over time because they are applied on the inner surface of the glass, safe from stains, dust and humidity.

Maintenance: clean with glass cleaner. In the presence of limestone stains, use cleaning agents containing acetic acid, citric acid. In the presence of lighter stains, use warm water with a solution of neutral liquid detergent.


FR

ép: 4 - 8 mm L. max: 3000 mm


Description: réalisé en verre imprimé brillant ou anti empreintes. Les couleurs demeurent inaltérables au fil du temps, car elles sont appliquées sur la surface interne du verre, loin des taches, de la poussière et de l'humidité.

Entretien: nettoyer avec des détergents pour vitres. En cas de taches de calcaire, utiliser des détersifs contenant de l'acide acétique, de l'acide citrique. Pour nettoyer les taches plus légères, utiliser un mélange d'eau tiède et de détersif liquide neutre.


SB - Vetro stampato brillante / Brilliant printed glass / Verre imprimé brillant




P0770B | Calacatta oro
Calacatta gold
Calacatta or



P2069B | Emperador dark
Emperador dark
Emperador dark




P1944B | stone grey
stone grey
stone grey




P1377B | nero Marquina
black Marquina
noir Marquina


SA - Vetro stampato anti touch / Anti touch printed glass / Verre imprimé anti empreintes




P0770A | Calacatta oro
Calacatta gold
Calacatta or



P2069A | Emperador dark
Emperador dark
Emperador dark



P1944A | stone grey
stone grey
stone grey



P1377A | nero Marquina
black Marquina
noir Marquina

IT

sp: 4 - 8 mm L. max: 3000 mm

Descrizione: realizzato con vetro brillante verniciato a freddo. I colori sono inalterabili nel tempo perchè applicati sulla superficie interna del vetro, al sicuro da macchie, polvere e umidità. Lo spessore del vetro crea un particolare effetto di “profondità”.

Manutenzione: pulire con detergenti per vetri. In presenza di macchie da calcare, usare detergenti contenenti acido acetico, acido citrico. Per le macchie più leggere utilizzare acqua tiepida con una soluzione di detersivo liquido neutro.

EN

th: 4 - 8 mm L. max: 3000 mm

Description: made with cold-painted brilliant glass. The colors are unalterable over time because they are applied on the inner surface of the glass, safe from stains, dust and humidity. The thickness of the glass creates a particular “depth” effect.

Maintenance: clean with glass cleaner. In the presence of limestone stains, use cleaning agents containing acetic acid, citric acid. In the presence of lighter stains, use warm water with a solution of neutral liquid detergent.



















FR

ép: 4 - 8 mm L. max: 3000 mm

Description: réalisé en verre brillant verni à froid. Les couleurs demeurent inaltérables au fil du temps, car elles sont appliquées sur la surface interne du verre, loin des taches, de la poussière et de l’humidité. Un effet spécial de “profondeur” est créé par l’épaisseur du verre.

Entretien: nettoyer avec des détergents pour vitres. En cas de taches de calcaire, utiliser des détersifs contenant de l’acide acétique, de l’acide citrique. Pour nettoyer les taches plus légères, utiliser un mélange d’eau tiède et de détersif liquide neutre.

VB - Vetro laccato brillante / Brilliant lacquered glass / Verre laqué brillant

				
Q9010B bianco white blanc	Q7045B grigio perla pearl grey gris perle	Q7030B Grigio Londra London grey Gris Londres	Q7500B basalto basalt basalte	Q9005B nero black noir
				
Q3047B beige beige beige	Q6005B tabacco tobacco tabac	Q8019B cacao cocoa cacao	Q3004B rosso rubino ruby red rouge rubis	Q4020B desert rose desert rose desert rose
				
Q3031B rosso oriente orient red rouge orient	Q3012B rame copper cuivre	Q3040B terra ground terre	Q0039B senape mustard moutarde	Q4050B verde pistacchio pistachio green vert pistache
				
Q7003B verde oliva olive green vert olive	Q7010B verde bosco forest green vert forêt	Q0033B petrolio petroleum pétrole	Q6020B blue sea blue sea bleue mer	Q5011B blu scuro dark blue bleu foncé

IT

sp: 4 - 8 mm L. max: 3000 mm

Descrizione: realizzato con vetro anti touch verniciato a freddo. I colori sono inalterabili nel tempo perchè applicati sulla superficie interna del vetro, al sicuro da macchie, polvere e umidità. Lo spessore del vetro crea un particolare effetto di “profondità”.

Manutenzione: pulire con detergenti per vetri. In presenza di macchie da calcare, usare detergenti contenenti acido acetico, acido citrico. Per le macchie più leggere utilizzare acqua tiepida con una soluzione di detersivo liquido neutro.

EN

th: 4 - 8 mm L. max: 3000 mm

Description: made with cold-painted anti touch glass. The colors are unalterable over time because they are applied on the inner surface of the glass, safe from stains, dust and humidity. The thickness of the glass creates a particular “depth” effect.

Maintenance: clean with glass cleaner. In the presence of limestone stains, use cleaning agents containing acetic acid, citric acid. In the presence of lighter stains, use warm water with a solution of neutral liquid detergent.

FR

ép: 4 - 8 mm L. max: 3000 mm

Description: réalisé en verre anti empreintes verni à froid. Les couleurs demeurent inaltérables au fil du temps, car elles sont appliquées sur la surface interne du verre, loin des taches, de la poussière et de l’humidité. Un effet spécial de “profondeur” est créé par l’épaisseur du verre.

Entretien: nettoyer avec des détergents pour vitres. En cas de taches de calcaire, utiliser des détersifs contenant de l’acide acétique, de l’acide citrique. Pour nettoyer les taches plus légères, utiliser un mélange d’eau tiède et de détersif liquide neutre.

VA - Vetro laccato anti touch / Anti touch lacquered glass / Verre laqué anti empreintes

Q9010A bianco white blanc	Q7045A grigio perla pearl grey gris perle	Q7030A Grigio Londra London grey Gris Londres	Q7500A basalto basalt basalte	Q9005A nero black noir
Q3047A beige beige beige	Q6005A tabacco tobacco tabac	Q8019A cacao cocoa cacao	Q3004A rosso rubino ruby red rouge rubis	Q4020A desert rose desert rose desert rose
Q3031A rosso oriente orient red rouge orient	Q3012A rame copper cuivre	Q3040A terra ground terre	Q0039A senape mustard moutarde	Q4050A verde pistacchio pistachio green vert pistache
Q7003A verde oliva olive green vert olive	Q7010A verde bosco forest green vert forêt	Q0033A petrolio petroleum pétrole	Q6020A blue sea blue sea bleue mer	Q5011A blu scuro dark blue bleu foncé

IT

sp: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 mm L. max: 3000 mm
--

Descrizione: realizzato con cristallo trasparente o satinato temperato. Il procedimento della tempera consiste nel riscaldare ad elevate temperature (650°C) il vetro per poi raffreddarlo bruscamente investendolo con getti d’aria. Tale procedura dà al vetro particolari caratteristiche di durezza e resistenza agli urti. Il vetro temperato, a seguito del particolare processo di riscaldamento e repentino raffreddamento della lastra, viene caratterizzato da una particolare tensionatura interna al materiale. Questi trattamenti creano sulla superficie della lastra un’ombreggiatura visibile ad occhio nudo solo in particolari condizioni di luce e presenti in maniera uniforme su tutta la sua superficie. In ogni fase del ciclo produttivo il vetro è attentamente controllato, nel rispetto delle normative che stabiliscono gli standard qualitativi del materiale.

Manutenzione: pulire con detergenti per vetri. In presenza di macchie da calcare, usare detergenti contenenti acido acetico, acido citrico. Per le macchie più leggere utilizzare acqua tiepida con una soluzione di detersivo liquido neutro.

EN

th: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 mm L. max: 3000 mm
--

Description: made of clear or frosted tempered glass. The process of tempering is made in heating the glass to high temperatures (650 ° C) and then cooling it quickly using powerful jets of air. Such a procedure gives the glass particular characteristics of hardness in shock resistance. The tempered glass, due to the particular process of heating and sudden cooling of the glass sheet, is characterized by a particular internal tensioning of the material. These treatments create on the glass sheet surface a shading visible to the naked eye only in particular light conditions and uniformly present over its entire surface. At every stage of the production cycle the glass is carefully controlled, in compliance with the regulations that set the quality standards of the material.

Maintenance: clean with glass cleaner. In the presence of limestone stains, use cleaning agents containing acetic acid, citric acid. In the presence of lighter stains, use warm water with a solution of neutral liquid detergent.

FR


ép: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 mm L. max: 3000 mm
--

Description: réalisé en verre transparent ou satiné trempé. Le processus de trempe du verre comprend une phase de chauffage à des températures très élevées (650°C), et un brusque refroidissement du verre par flux d’air. Ce processus permet au verre d’acquérir ses caractéristiques spéciales de dureté et de résistance aux chocs. Grâce au chauffage, suivi immédiatement du refroidissement de la plaque de verre, le verre trempé acquiert des zones particulières de contrainte interne du matériau. Ces traitements créent un grisé sur la surface de la plaque de verre, distribué de façon uniforme, qui n’est visible à l’œil nu que dans certaines conditions lumineuses. Des contrôles du verre sont effectués attentivement en cours de fabrication, conformément aux normes définissant les niveaux de qualité du matériau.

Entretien: nettoyer avec des détergents pour vitres. En cas de taches de calcaire, utiliser des détersifs contenant de l’acide acétique, de l’acide citrique. Pour nettoyer les taches plus légères, utiliser un mélange d’eau tiède et de détersif liquide neutre.


VT - Vetro / Glass / Verre

CAT.
VT 1




G10B | trasparente
transparent
transparent

CAT.
VT 2




G10A | satinato
satin
satiné

CAT.
VT 3



G20B | bronzo trasparente
transparent bronze
bronze transparent



G30B | fumé trasparente
transparent fumé
fumé transparent

IT

Descrizione: realizzato tramite ossidatura con spessore 5 ÷ 20 micron. L'ossidazione ha caratteristiche di ottima resistenza meccanica, chimica e alla corrosione, durata nel tempo e resistenza agli urti.

Manutenzione: pulire delicatamente con un panno umido con sola acqua ed asciugare con cura.

Evitare: detersivi acidi, sostanze corrosive.

EN

Description: made through ossidation of thickness 5 ÷ 20 micron. The ossidation is charaterized by excellent mechanical, chemical resistance, duration in time and impact resistance.

Maintenance: wipe gently with a damp cloth with only water and dry carefully.

Avoid: acid detergents, corrosive substances.

FR

Description: réalisé par oxydation de 5 ÷ 20 microns d'épaisseur. L'oxydation permet d'obtenir une excellente résistance mécanique, chimique et à la corrosion, une longue durée de vie et une bonne résistance aux chocs.

Entretien: nettoyer délicatement avec un chiffon humide et de l'eau uniquement, puis sécher soigneusement.

À éviter: détergents acides, substances corrosives.

OS - Alluminio ossidato / Oxidized aluminum / Aluminium oxydé



IT

Descrizione: verniciato a polveri epossidiche con spessore 60 ÷ 80 micron. La verniciatura ha caratteristiche di ottima resistenza meccanica, chimica e alla corrosione, durata nel tempo e resistenza agli urti.

Manutenzione: pulire delicatamente con un panno umido con detersivi liquidi neutri e/o acqua ed asciugare con cura.

Evitare: acetone, diluente, creme abrasive o detersivi in polvere.

EN

Description: varnished with epoxy powders with a thickness of 60 to 80 microns. Varnish is characterized by excellent resistance to mechanical, chemical and corrosion resistance, durability and impact resistance.

Maintenance: wipe gently with a damp cloth with neutral liquid detergent and / or water and dry carefully.

Avoid: acetone, paint thinner, abrasive creams or powder detergents.

FR


Description: verni avec poudres époxy d'épaisseur 60 ÷ 80 microns. La peinture permet d'obtenir une excellente résistance mécanique, chimique et à la corrosion, une longue durée de vie et une bonne résistance aux chocs.

Entretien: nettoyer délicatement avec un chiffon humide avec des détergents liquides neutres et/ou de l'eau, puis sécher soigneusement.

À éviter: acétones, diluants, crèmes abrasives ou détergents en poudre.

MO - Metallo verniciato opaco / Matt varnished metal / Métal verni mat

CAT.
MO 1



Descrizione: verniciato a polveri epossidiche con spessore 60 ÷ 80 micron. La verniciatura ha caratteristiche di ottima resistenza meccanica, chimica e alla corrosione, durata nel tempo e resistenza agli urti.

Manutenzione: pulire delicatamente con un panno umido con detersivi liquidi neutri e/o acqua ed asciugare con cura.

Evitare: acetone, diluente, creme abrasive o detersivi in polvere.

Description: varnished with epoxy powders with a thickness of 60 to 80 microns. Varnish is characterized by excellent resistance to mechanical, chemical and corrosion resistance, durability and impact resistance.

Maintenance: wipe gently with a damp cloth with neutral liquid detergent and / or water and dry carefully.

Avoid: acetone, paint thinner, abrasive creams or powder detergents.

Description: verni avec poudres époxy d'épaisseur 60 ÷ 80 microns. La peinture permet d'obtenir une excellente résistance mécanique, chimique et à la corrosion, une longue durée de vie et une bonne résistance aux chocs.

Entretien: nettoyer délicatement avec un chiffon humide avec des détergents liquides neutres et/ou de l'eau, puis sécher soigneusement.

À éviter: acétones, diluants, crèmes abrasives ou détergents en poudre.

IT

Descrizione: verniciato a polveri epossidiche con spessore 60 ÷ 80 micron. La verniciatura ha caratteristiche di ottima resistenza meccanica, chimica e alla corrosione, durata nel tempo e resistenza agli urti.

Manutenzione: pulire delicatamente con un panno umido con detersivi liquidi neutri e/o acqua ed asciugare con cura.

Evitare: acetone, diluente, creme abrasive o detersivi in polvere.

EN

Description: varnished with epoxy powders with a thickness of 60 to 80 microns. Varnish is characterized by excellent resistance to mechanical, chemical and corrosion resistance, durability and impact resistance.

Maintenance: wipe gently with a damp cloth with neutral liquid detergent and / or water and dry carefully.

Avoid: acetone, paint thinner, abrasive creams or powder detergents.

FR

Description: verni avec poudres époxy d'épaisseur 60 ÷ 80 microns. La peinture permet d'obtenir une excellente résistance mécanique, chimique et à la corrosion, une longue durée de vie et une bonne résistance aux chocs.

Entretien: nettoyer délicatement avec un chiffon humide avec des détergents liquides neutres et/ou de l'eau, puis sécher soigneusement.

A éviter: acétones, diluants, crèmes abrasives ou détergents en poudre.

MO - Metallo verniciato opaco / Matt varnished metal / Métal verni mat

CAT.
MO 2

E70470 | grigio chiaro
light grey
gris clair

E70450 | grigio perla
pearl grey
gris perle

E7030M | grigio Londra
London grey
gris Londres

E7500M | basalto
basalt
basalte

E10360 | ottone
brass
laiton

E3047M | beige
beige
beige

E70480 | castoro
beaver
castor

E80190 | cacao
cocoa
cacao

E30040 | rosso rubino
ruby red
rouge rubis

E30310 | rosso oriente
orient red
rouge orient

E30120 | rame
copper
cuivre

E0039M | senape
mustard
moutarde

E70030 | verde oliva
olive green
vert olive

E0033M | petrolio
petroleum
pétrole

E50110 | blu scuro
dark blue
bleu foncé

IT

Descrizione: cuoio rigenerato dello spessore di 1.4 mm. Il cuoio naturale viene ricavato tramite un processo di riutilizzo pre-consumer che non incide sulle risorse primarie.
Nasce dalla macinazione di scarti della pelle che, uniti a dei leganti, grazie ad un sofisticato ciclo di produzione simile alla produzione della carta, porta ad ottenere una sfoglia.

Composizione: 65% fibre di vero cuoio, 18% lattice, 10% acqua, 5% grasso, 2% agenti coloranti e sale.
Resistenza al graffio: UNI 9428 livello di prova 2
Solidità alla luce: EN ISO 105-B02/01 livello di prova 6
Resistenza al fuoco: CAL TB 117 E part. 1 classe 1
Manutenzione: pulire delicatamente con un panno umido con latte detergente neutro e/o acqua ed asciugare con cura. In caso di macchia non strofinare, ma tamponare delicatamente.
Evitare: luce diretta del sole, esposizione a fonti di calore, acetone, diluente, creme abrasive o detersivi in polvere.

EN

Description: regenerated leather 1.4 mm thick. Natural leather is obtained through a pre-consumer re-use process that does not affect primary resources. It comes from the grinding of leather scraps that, combined with binders, thanks to a sophisticated production cycle similar to the production of paper, leads to get a sheet of pastry.


Composition: 65% real leather fibres 18% latex, 10% water, 5% fat, 2% coloring agents and salt.
Scratch resistance: UNI 9428 test level 2
Lightfastness: EN ISO 105-B02/01 test level 6
Fire resistance: CAL TB 117 E part 1 class 1
Maintenance: wipe gently with a damp cloth with mild detergent milk and / or water and dry thoroughly. In case of stain do not rub but dab the stain gently.
Avoid: placing leather in direct sun, keep the leather away from direct heat, acetone, paint thinner, acetone, paint thinner, abrasive creams or powder detergents.

FR

Description: cuir reconstitué de 1,4 mm d'épaisseur. Le cuir naturel est généré par un procédé de recyclage pré-consommation qui n'a aucune conséquence sur les ressources primaires. Le broyage des chutes de cuir, mélangées à des liants, grâce à un cycle de production sophistiqué semblable à la production de papier, permet d'obtenir une feuille de cuir.

Composition: 65% de fibres de vrai cuir, 18% de latex, 10% d'eau, 5% de graisse, 2% de colorants et du sel.
Résistance aux rayures: UNI 9428 test niveau 2
Résistance à la lumière: EN ISO 105-B02/01 test niveau 6
Résistance au feu: CAL TB 117 E part. 1 classe 1
Entretien: nettoyer délicatement avec un chiffon humide et du lait démaquillant neutre et/ou de l'eau, puis sécher soigneusement. En cas de taches, ne pas frotter, mais tamponner délicatement.
A éviter: lumière directe du soleil, exposition à des sources de chaleur, acétones, diluants, crèmes abrasives ou détergents en poudre.

PC - Cuoietto rigenerato / Regenerated leather / Cuir reconstitué



IT

Descrizione: pelle fiore dello spessore di 1.2 mm. Il vero cuoio bovino naturale viene ricavato mediante un processo di concia. La superficie viene poi verniciata per ottenere le varie colorazioni.

Composizione: 100% vera pelle bovina di origine europea
Resistenza alla lacerazione: UNI EN ISO 3377/1 livello di prova ≥ 20 N
Solidità alla luce: EN ISO 105 - B02/01 livello di prova 6
Resistenza al fuoco: CAL TB 117 E part. 1 classe 1
Manutenzione: pulire delicatamente con un panno umido con latte detergente neutro e/o acqua ed asciugare con cura. In caso di macchia non strofinare, ma tamponare delicatamente.
Evitare: luce diretta del sole, esposizione a fonti di calore, acetone, diluente, creme abrasive o detersivi in polvere e lo strofinamento durante la pulizia.

EN

Description: leather grain 1.2 mm thick. Genuine natural cowhide is made from a tanning process. The surface is then painted to obtain the various colors.

Composition: 100% real european leather
Tear resistance: UNI EN ISO 3377/1 test level 20 N
Lightfastness: EN ISO 105-B02/01 test level 6
Fire resistance: CAL TB 117 E part 1 class 1
Maintenance: wipe gently with a damp cloth with mild detergent milk and / or water and dry thoroughly. In case of stain do not rub but dab the stain gently.
Avoid: placing leather in direct sun, keep the leather away from direct heat, acetone, paint thinner, abrasive creams or powder detergents, rubbing during cleaning.


FR

Description: cuir fleur de 1,2 mm d’épaisseur. Le vrai cuir naturel d’origine bovine est généré par un procédé de tannage. Ensuite, la surface est vernie afin d’obtenir les différentes tonalités.

Composition: 100% vrai cuir bovin d’origine européenne
Résistance aux déchirures: UNI EN ISO 3377/1 niveau d'essai ≥ 20 N
Résistance à la lumière: EN ISO 105 - B02/01 test niveau 6
Résistance au feu: CAL TB 117 E part. 1 classe 1
Entretien: nettoyer délicatement avec un chiffon humide et du lait démaquillant neutre et/ou de l’eau, puis sécher soigneusement. En cas de taches, ne pas frotter, mais tamponner délicatement.
À éviter: lumière directe du soleil, exposition à des sources de chaleur, acétones, diluants, crèmes abrasives ou détergents en poudre, et frotter pour nettoyer.



PF - Pelle fiore / Leather grain / Cuir fleur



IT

Composizione: 100% PES FR (Tr Cs) (poliestere)
Abrasion: (Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100.000 cicli ± 20%
Solidità alla luce: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 5/6 ± ½
Resistenza al fuoco: Italia - Classe 1
Manutenzione: pulire con vapore / aspirapolvere, in caso di macchie utilizzare un panno pulito imbevuto dello smacchiatore appropriato e tamponare la macchia delicatamente e senza sfregare. Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

EN

Composition: 100% PES FR (Tr Cs) (polyester)
Abrasion: (Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100.000 cycles ± 20%
Lightfastness: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 5/6 ± ½
Fire resistance: Italy - Class 1
Maintenance: clean with steam / vacuum cleaner, in the case of stains dab and use a clean cloth soaked in the appropriate stain remover and dab the stain gently and without rubbing. Use a regular vacuum cleaner to plain tip, without rubbing.









FR

Composition: 100% PES FR (Tr Cs) (polyester)
Abrasion: (Martindale) UNI EN ISO 12947:2000 100.000 cycles ± 20%
Résistance à la lumière: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 5/6 ± ½
Résistance au feu: Italie - Classe 1
Entretien: nettoyer à la vapeur / à l'aide d'un aspirateur, en cas de taches utiliser un chiffon propre imbibé d'un détachant adéquat et tamponner délicatement la tache sans frotter. Passer régulièrement l'aspirateur à bec lisse, sans brossage.



TS1 - Tessuto Mirage / Mirage fabric / Tissu Mirage



			
T0532M beige beige beige	T0533M visone mink vison	T0569M fango mud boue	T0426M verde pistacchio pistachio green vert pistache
			
T0053M giallo yellow jaune	T0119M arancio orange orange	T0572M terra ground terre	T0120M arancio vivo bright orange orange brillant
			
T0231M rosso oriente orient red rouge orient	T0236M rosso rubino ruby red rouge rubis	T0175M prugna plum prune	T0411M petrolio petroleum pétrole
			
T0378M carta da zucchero sugar paper papier sucre	T0333M blu scuro dark blue bleu foncé	T0629M grigio perla pearl grey gris perle	T0625M grigio cenere ash grey gris cendre
			
T0651M nero black noir			

IT

Composizione: 75% lana, 25% PA (poliammide)
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 100.000 cicli
Solidità alla luce: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 1/8
Resistenza al fuoco: Italia - Classe 1
Manutenzione: pulire con vapore / aspirapolvere, in caso di macchie utilizzare un panno pulito imbevuto dello smacchiatore appropriato e tamponare la macchia delicatamente e senza sfregare. Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

EN

Composition: 75% wool, 25% PA (polyamide)
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 100.000 cycles
Lightfastness: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 1/8
Fire resistance: Italy - Class 1
Maintenance: clean with steam / vacuum cleaner, in the case of stains dab and use a clean cloth soaked in the appropriate stain remover and dab the stain gently and without rubbing. Use a regular vacuum cleaner to plain tip, without rubbing.

FR

Composition: 75% laine, 25% PA (polyamide)
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 100.000 cycles
Résistance à la lumière: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 1/8
Résistance au feu: Italie - Classe 1
Entretien: nettoyer à la vapeur / à l'aide d'un aspirateur, en cas de taches utiliser un chiffon propre imbibé d'un détachant adéquat et tamponner délicatement la tache sans frotter. Passer régulièrement l'aspirateur à bec lisse, sans brossage.

TS3 - Tessuto Fenice / Fenice fabric / Tissu Fenice



T0502F beige beige beige	T0551F cacao cocoa cacao	T0453F verde bosco forest green vert forêt	T0451F verde pistacchio pistachio green vert pistache
T0057F senape mustard moutarde	T0052F curry curry curry	T0101F arancio orange orange	T0103F terra ground terre
T0201F rosso rubino ruby red rouge rubis	T0202F vinaccia grape marc de raisin	T0454F petrolio petroleum pétrole	T0455F laguna lagoon lagon
T0351F cielo sky ciel	T0301F carta da zucchero sugar paper papier sucre	T0302F blu scuro dark blue bleu foncé	T0601F grigio perla pearl grey gris perle
T0602F basalto basalt basalte			

IT

Composizione: 67% PES (poliestere) - 33% COTT (cotone)
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 100.000 cicli
Solidità alla luce: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 5/6
Resistenza al fuoco: Italia - Classe 1
Manutenzione: pulire con vapore / aspirapolvere, in caso di macchie utilizzare un panno pulito imbevuto dello smacchiatore appropriato e tamponare la macchia delicatamente e senza sfregare. Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

EN

Composition: 67% PES (polyester) - 33% COTT (cotton)
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 35.000 cycles
Lightfastness: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 5/6
Fire resistance: Italy - Class 1
Maintenance: clean with steam / vacuum cleaner, in the case of stains dab and use a clean cloth soaked in the appropriate stain remover and dab the stain gently and without rubbing. Use a regular vacuum cleaner to plain tip, without rubbing.

FR

Composition: 67% PES (polyester) - 33% COTT (coton)
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 35.000 cycles
Résistance à la lumière: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 5/6
Résistance au feu: Italie - Classe 1
Entretien: nettoyer à la vapeur / à l'aide d'un aspirateur, en cas de taches utiliser un chiffon propre imbibé d'un détachant adéquat et tamponner délicatement la tache sans frotter. Passer régulièrement l'aspirateur à bec lisse, sans brossage.

TS4 - Tessuto Snob / Snob fabric / Tissu Snob



T1029S tortora dove grey gris tourtelle	T1037S peltro pewter étain	T1028S corda rope corde	T1005S salvia sage sage
T1019S laguna lagoon lagon	T1002S oliva olive olive	T1027S paglia straw caille	T1023S miele honey miel
T1022S giallo yellow jaune	T1012S rosa antico antique pink rose antique	T1013S salmone salmon saumon	T1014S corallo coral red rouge coral
T1031S geraneo geranium géranium	T1015S vinaccia grape marc de raisin	T1020S acquamarina sea water aiugue marin	T1007S cielo sky ciel
T1008S carta da zucchero sugar paper papier sucre	T1009S lavanda lavander lavande		

IT

Composizione: 99% poliestere riciclato, 1% poliestere
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 70.000 cicli
Solidità alla luce: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 5/8
Resistenza al fuoco: Italia - Classe 1
Manutenzione: pulire con vapore / aspirapolvere, in caso di macchie utilizzare un panno pulito imbevuto dello smacchiatore appropriato e tamponare la macchia delicatamente e senza sfregare. Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

EN

Composition: 99% recycled polyester, 1% polyester
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 70.000 cycles
Lightfastness: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 5/8
Fire resistance: Italia - Classe 1
Maintenance: clean with steam / vacuum cleaner, in the case of stains dab and use a clean cloth soaked in the appropriate stain remover and dab the stain gently and without rubbing. Use a regular vacuum cleaner to plain tip, without rubbing.

FR

Composition: 99% polyester recuit, 1% polyester
Abrasion: UNI EN ISO 12947:2000 70.000 cycles
Résistance à la lumière: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 5/8
Résistance au feu: Italie - Classe 1
Entretien: nettoyer à la vapeur / à l'aide d'un aspirateur, en cas de taches utiliser un chiffon propre imbibé d'un détachant adéquat et tamponner délicatement la tache sans frotter. Passer régulièrement l'aspirateur à bec lisse, sans brossage.

TS7 - Tessuto Rondo / Rondo fabric / Tissu Rondo



T1201R castoro beaver castor	T1202R tabacco tobacco tabac	T8226R verde bosco forest green vert forêt	T8225R verde pistacchio pistachio green vert pistache
T2108R curry curry curry	T1204R terra ground terre	T3104R rame copper cuivre	T4226R rosso oriente orient red rouge orient
T4228R rosso rubino ruby red rouge rubis	T5220R prugna plum prune	T7112R petrolio petroleum pétrole	T7097R blue sea blue sea mer bleue
T0142R grigio perla pearl grey gris perle	T0143R basalto basalt basalte		

IT

Descrizione: tappeto composto da PA (poliammide) 100%. Il manto superficiale con spessore 10 mm, crea riflessi lucidi e cangianti, mentre il sottofondo è costituito da un doppio fondo c-back.

Composizione: 100% PA (poliammide)
Solidità alla luce: ISO 105-B02 ≥ 5
Resistenza al fuoco: EN 13501-1 Bfl s1
Manutenzione: pulire con vapore / aspirapolvere, in caso di macchie utilizzare un panno pulito imbevuto di acqua gasata o dello smacchiatore appropriato e tamponare la macchia delicatamente e senza sfregare. Usare con regolarità l'aspirapolvere. Disponibile scheda tecnica più specifica.

EN

Description: carpet composed of 100% PA (polyamide). The superficial layer with a thickness of 10 mm, creates shiny and iridescent reflections, while the substrate consists of a double c-back base.

Composition: 100% PA (polyamide)
Lightfastness: ISO 105-B02 ≥ 5
Fire resistance: EN 13501-1 Bfl s1
Maintenance: clean with steam / vacuum cleaner, in the case of stains dab and use a clean cloth soaked in the sparkling water or in the appropriate stain remover and dab the stain gently and without rubbing. Use a regular vacuum cleaner. More specific technical sheet available.

FR

Description: tapis composé à 100% de PA (polyamide). Des reflets brillants et colorés sont visibles dans la couche en surface de 10 mm d'épaisseur, avec un double fond servant d'appui.

Composition: 100% PA (polyamide)
Résistance à la lumière: ISO 105-B02 ≥ 5
Résistance au feu: EN 13501-1 Bfl s1
Entretien: nettoyer à la vapeur / à l'aide d'un aspirateur, en cas de taches utiliser un chiffon propre imbibé d'eau gazeuse ou d'un détachant adéquat et tamponner délicatement la tache sans frotter. Passer régulièrement l'aspirateur. Fiche technique plus spécifique disponible.

TP1 - Tappeto Saten / Saten carpet / Tapis Saten



U0880S perla pearl perle	U0850S grigio grey gris	U0820S basalto basalt basalte	U0800S nero black noir
U430S visone mink vison	U0280S castoro beaver castor	U0200S cacao cocoa cacao	U0791S blu blue bleu
U0731S petrolio petroleum pétrole	U0081S viola violet violet	U0121S rosso red rouge	U0321S rame copper cuivre

IT

Descrizione: terracotta smaltata effetto opaco bicolore di produzione artigianale dipinta a mano.

Manutenzione: pulire delicatamente con un panno asciutto.
Evitare: acetone, diluente, creme abrasive o detersivi in polvere.

EN

Description: glazed terracotta two-color opaque effect of hand-painted handicraft production.


Maintenance: wipe carefully with a dry cloth.
Avoid: acetone, paint thinner, abrasive creams or powder detergents.

FR

Description: terre cuite émaillée, effet mat bicolore, production artisanale, peinte à la main.

Entretien: nettoyer délicatement avec un chiffon sec.
À éviter: acétones, diluants, crèmes abrasives ou détergents en poudre.

TC - Terracotta / Terracotta / Terre cuite



IT - L'azienda si riserva in qualunque momento di apportare senza preavviso modifiche a prodotti, accessori, finiture.
EN - The manufacturer reserves the right to modify products, accessories and finishing at any time without prior notice.
F - Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits, accessoires et finitions à tout moment et sans préavis.

UNI
IT - prodotti PROF in conformità alle norme UNI
EN - PROF products are according to UNI standards
FR - Les produits PROF sont conformes aux normes UNI


IT - CEE standard
EN - CEE standard
FR - Norme CEE

E1
IT - Bassa emissione di formaaldeide
EN - Low emission of formaldehyde
FR - Faible émission de formaldéhyde


IT - Processo produttivo che rispetta l'ambiente
EN - Productions proces that respect the ambient
FR - Processus de production respectueux de l'environnement

CATAS

PROF
Responsibility

July 2021

PROF

PROF srl
Via Cao de Villa 6/A
Località Falzè di Piave
31020 Sernaglia della Battaglia, TV / Italy
T. +39 0438 903190 F. +39 0438 903228
p.iva - cod. fisc IT03134570260
www.profoffice.it info@profoffice.it



